edilteco.com



# SYSTÈME **EDIL-Therm**®

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR PAR ENDUIT MINCE






# **PRÉSENTATION**

# & CONDITIONNEMENT



Le Système **EDIL-Therm®** est un procédé d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) par enduit mince sur isolant en polystyrène expansé (PSE) ou en Laine de Roche.

Le Système **EDIL-Therm®** permet d'atteindre une performance thermique élevée. Un large choix de parements décoratifs d'aspects et de teintes variés apporte au système **EDIL-Therm®** une finition esthétique personnalisable, pouvant répondre aux contraintes locales.











## CONDITIONNEMENT

Panneau EDIL-PSE ou graphité EDIL-PSE Gris

Dimensions: 1200 mm x 600 mm (0,72 m²) Épaisseurs: de 20 à 300 mm

#### Panneau Laine de Roche

Dimensions: 1200 mm x 600 mm (0,72 m²) Épaisseurs: de 60 à 240 mm

#### Bande coupe-feu en Laine de Roche

Dimensions: 1200 mm x 200 mm Épaisseurs: de 60 à 300 mm

# **AVANTAGES DU SYSTÈME EDIL-Therm®**

- ✓ Certifié conforme au guide de préconisation feu pour les logements collectifs (EDIL-Therm® PSE).
- ✓ Isolants certiflés ACERMI et fabriqués en France.
- ✓ Systèmes performants éligibles au crédit d'impôt et à la prime énergie.
- ✓ Gamme complète de composants (colles, couches de base, finitions, accessoires...).
- ✓ Gamme de finitions organiques et minérales avec un large choix d'aspects, de granulométries et de teintes (500 couleurs).
- ✓ Suppression des ponts thermiques.
- ✓ Protection du bâti.
- ✓ Pour logements individuels et collectifs, bureaux ou locaux commerciaux, bâtiments industriels et agricoles.
- ✓ Réfection et protection des façades dégradées.
- ✓ Complément d'isolation thermique ou en surisolation.

# **APPLICATION** & CARACTÉRISTIQUES

## **APPLICATION** DU SYSTÈME

- Posez les panneaux EDIL-PSE® sur le support. Il existe deux manières de les mettre en œuvre :
  - ✓ Pose collée: En neuf sur supports plans, cohésifs et absorbants (système PSE).
  - ✓ Pose calée/chevillée : En rénovation sur supports présentant des défauts de planéité (Système PSE et Laine de Roche.
- 2 Appliquez un mortier de ragréage comme couche de base pour le marouflage de l'armature. Effectuez une seconde couche de mortier pour égaliser la surface.
- Application du fixatif /régulateur de fond\*\*
- Application de la finition enduit mince.


Respectez les temps de séchage nécessaires.





# **RÉSISTANCES THERMIQUES**

ÉPAISSEUR	Polystyrène EDIL- PSE			Laine de Roche
EN MM	<b>EDIL-PSE</b> $\lambda = 0.038 \text{ W/mK}$	EDIL-PSE Gris $\lambda = 0.031 \text{ W/mK}$	EDIL-PSE Gris	<b>EDIL-Laine de Roche</b> λ = 0,034 W/mK
20	0,50 (m <sup>2</sup> K/W)	$\lambda = 0.031 \text{ W/mK}$ $0.60 \text{ (m}^2\text{K/W)}$	$\lambda = 0.032 \text{ W/mK}$ $0.60 \text{ (m}^2\text{K/W)}$	λ = 0,034 W/MK
30	, , ,	, ,	, , ,	
	0,75 (m <sup>2</sup> K/W)	0,95 (m <sup>2</sup> K/W)	0,90 (m <sup>2</sup> K/W)	
40	1,05 (m <sup>2</sup> K/W)	1,25 (m <sup>2</sup> K/W)	1,25 (m <sup>2</sup> K/W)	
50	1,30 (m²K/W)	1,60 (m <sup>2</sup> K/W)	1,55 (m <sup>2</sup> K/W)	
60	1,55 (m²K/W)	1,90 (m <sup>2</sup> K/W)	1,85 (m <sup>2</sup> K/W)	1,65 (m <sup>2</sup> K/W)
70	1,85 (m²K/W)	2,25 (m <sup>2</sup> K/W)	2,15 (m <sup>2</sup> K/W)	
80	2,10 (m²K/W)	2,55 (m²K/W)	2,50 (m²K/W)	2,20 (m²K/W)
90	2,35 (m²K/W)	2,90 (m²K/W)	2,80 (m²K/W)	
100	2,65 (m²K/W)	3,20 (m <sup>2</sup> K/W)	3,10 (m <sup>2</sup> K/W)	2,75 (m <sup>2</sup> K/W)
110	2,90 (m²K/W)	3,50 (m <sup>2</sup> K/W)	3,40 (m <sup>2</sup> K/W)	3,05 (m <sup>2</sup> K/W)
120	3,15 (m²K/W)	3,85 (m <sup>2</sup> K/W)	3,75 (m <sup>2</sup> K/W)	3,30 (m <sup>2</sup> K/W)
130	3,40 (m²K/W)	4,15 (m <sup>2</sup> K/W)	4,05 (m <sup>2</sup> K/W)	3,60 (m <sup>2</sup> K/W)
140	3,70 (m²K/W)	4,50 (m <sup>2</sup> K/W)	4,40 (m <sup>2</sup> K/W)	3,85 (m <sup>2</sup> K/W)
150	3,95 (m²K/W)	4,80 (m²K/W)	4,65 (m <sup>2</sup> K/W)	4,15 (m <sup>2</sup> K/W)
160	4,20 (m²K/W)	5,15 (m <sup>2</sup> K/W)	5,00(m <sup>2</sup> K/W)	4,40 (m <sup>2</sup> K/W)
170	4,50 (m²K/W)	5,45 (m <sup>2</sup> K/W)	5,30 (m <sup>2</sup> K/W)	
180	4,75 (m²K/W)	5,80 (m²K/W)	5,60 (m²K/W)	5,00 (m <sup>2</sup> K/W)
190	5,00 (m²K/W)	6,10 (m <sup>2</sup> K/W)	5,90 (m²K/W)	
200	5,25 (m²K/W)	6,45 (m²K/W)	6,25 (m <sup>2</sup> K/W)	5,55 (m²K/W)



# **CARACTÉRISTIQUES** TECHNIQUES

- Deux systèmes :
  - > EDIL-Therm® PSE
  - > EDIL-Therm® Minéral
- EDIL-Therm® PSE:
  - ✓ Agrément Technique Européen suivant ETAG 004 ETA n° 18/0983
  - ✓ Classement de réaction au feu européen conformément à EN 13501-1 : B-s1, d0
  - ✓ Document Technique d'Application DTA - 7/18-1743
  - ✓ Attestation de conformité CSTB n° RA170014 établie pour l'application du Guide de Préconisation « Protection contre l'incendie des façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE) ».

### • EDIL-Therm® Minéral:

- ✓ Agrément Technique Européen : EAD 040083-00-0404 - ETA n° 22/0553
- ✓ Classement de réaction au feu européen conformément à EN 13501-1 : A2-s1, d0
- ✓ Document Technique d'Application : DTA 7/23-1795
- Le système **EDIL-Therm**® est en concordance avec les directives de la Réglementation Thermique.
- Application en "sur-isolation" sur une ETICS existante.
- Le système EDIL-Therm® s'applique sur :
  - des bâtiments neufs et anciens,
  - des logements individuels et collectifs,
  - des bureaux et locaux commerciaux,
  - des bâtiments industriels et agricoles.

Il s'utilise également pour la réfection et la protection des façades dégradées et en complément d'isolation thermique.

# **ÉTAPES D'APPLICATION** & COMPOSANTS

## ÉTAPES D'APPLICATION DU SYSTÈME EDIL-Therm®

Réalisation d'une Isolation Thermique par l'Extérieur avec enduit mince sur un immeuble de 2 étages (70 m²) avec 3 ouvriers.

#### **JOURS**

- 1
- Pose du profil de départ.
- 2 Collage ou calage du panneau isolant.
- 2
- 3 Séchage et ponçage (PSE).
- 4 Chevillage.
  - 6 Fermeture des têtes de chevilles.
- 3
- Application de la couche de base.Marouflage de l'armature.
- 4
- Séchage.
- 5
- 9 Application de la deuxième passe\*.
- 6
  - 🛛 Séchage.
- 7
- 8
- Application du fixatif\*\*, régulateur de fond.
- Application de la finition.
  - FIN DE CHANTIER
- \* Possibilité d'appliquer la deuxième passe en frais sur frais (voir DTA).
- \*\*Optionnel sur certaines finitions (voir DTA).



# **COMPOSANTS DU SYSTÈME EDIL-Therm®**



# COLLES & RAGRÉAGES

**ECAP\* ADP Adhesive Powder** Mortier colle et ragréage à base de ciment (blanc ou gris).



#### **ECAP®** APR Adhesive Powder Ready

Enduit de collage, de marouflage et de ragréage en pâte sans ciment.



# FIXATIFS, RÉGULATEURS DE FOND

**ECAP° F Fixative** Régulateur de fond et fixatif.



### **ECAP®** FS Fixative Silicate

Régulateur de fond et fixatif.





# ECAP® AC Acrylic Colour

Enduit mince (aspect Grésé et Ribbé) à base de résine acrylique.



#### **ECAP® STC Silicate Colour**

Enduit mince (aspect Grésé et Ribbé) à base de résine silicate



#### **ECAP®** AXC Acrylic Siloxane Colour

Enduit mince (aspect Grésé) à base de résine acrylique et siloxane.



# ACCESSOIRES

**Armature en Fibre de Verre** Armature certifiée QB du CSTB.



# Profils en PVC ou aluminium (départs, angles, latéraux...)



#### Chevilles de fixations

Gamme complète de chevilles pour support A, B, C, D et E (suivant le guide ETAG) et support bois...



# **ASPECTS** & NUANCIER

## **NUANCIER**

#### EDILTECO® France vous propose une large gamme de nuances!

En cas d'utilisation d'enduits de finition colorés ou de peintures, en particulier sur les systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur, les coloris foncés ne doivent pas être utilisés car ils augmentent la température du support. En effet, plus la couleur de la paroi est claire, plus la réflexion du rayonnement

En effet, plus la couleur de la paroi est claire, plus la réflexion du rayonnement solaire est importante. À l'inverse, plus le support est sombre, plus grande est la capacité d'absorption.

En climat chaud, les couleurs claires en façade participent donc à la protection solaire du bâti.

- La valeur de luminosité<sup>1</sup> des parements et des peintures ne doit donc pas être inférieure à 30.
- Le cœfficient d'absorption<sup>2</sup> du rayonnement solaire ne doit pas être supérieur à 0,7 (sauf sur les façades protégées de l'ensoleillement direct ou indirect comme la réflexion d'autres façades).
- En montagne et au-dessus de 1300 mètres d'altitude, le cœfficient d'absorption est limité à 0,5.
- On veillera à ne pas juxtaposer, sans joint de fractionnement, des teintes dont la différence de cœfficient d'absorption est supérieure à 0,2.

Pour éviter toute différence de couleur, appliquez des produits provenant d'un même lot et d'une même opération de mise à la teinte. Néanmoins, il peut subsister une légère différence de teinte par rapport au nuancier.

- 1. Valeur de luminosité : Pourcentage de lumière réfléchi par la surface.
- 2. Cœfficient d'absorption : Le cœfficient d'absorption est le rapport entre l'énergie solaire absorbée et l'énergie solaire incidente. La valeur varie de 0 à 1 ; elle dépend de la couleur. Plus la couleur est sombre, plus le cœfficient d'absorption tend vers 0,9. Une couleur claire correspond, au mieux à un cœfficient de 0,2.

































Fabricant indépendant de polystyrène expansé, de systèmes complets d'ITE, de chapes, mortiers et bétons légers et de systèmes de planchers (poutrelles et entrevous).

#### **EDILTECO France SAS**

9 avenue de l'Europe Saint Germain sur Moine 49230 SÈVREMOINE Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050 edilteco.com l'ediltecogreen.fr l'edilteco-plancher.fr info@edilteco.fr

